

NICRO K-4 ULTRA

SYNTECKÝ "SUCHÝ" MAZACÍ OLEJ S ANTIKOROZNÍMI VLASTNOSTMI

1. PRODUKT

NICRO K-4 ULTRA je speciální syntetický, vysoce vzlínavý transparentní mazací prostředek, který proniká hluboko do pórů kovového materiálu a vyplňuje je speciálními přísadami

NICRO K-4 ULTRA po aplikaci vytváří extrémně tenký, neměřitelný, kluzný a konzervační film. Součinitel tření tohoto prostředku je až o 75% nižší než u olejů na bázi ropných produktů

2. VLASTNOSTI

NICRO K-4 ULTRA maže, čistí, konzervuje a ošetřuje

NICRO K-4 ULTRA po aplikaci vytváří dokonalý mazací a ochranný film, rozpouští zatuhlá maziva, odpuzuje vodu a chrání proti korozi

NICRO K-4 ULTRA má velmi vysoký stupeň vzlínavosti, **vytváří suchý (nelepivý) film** s vynikajícími konzervačními vlastnostmi, je elektricky nevodivý, nepřitahuje prach, vlákna a jiné nečistoty, neuhelnatí, neobsahuje MoS₂

NICRO K-4 ULTRA zajišťuje mazání a ochranu v rozmezí teplot:

Od -30⁰C do +300⁰C

3. MOŽNOSTI POUŽITÍ

NICRO K-4 ULTRA je ideální mazací prostředek pro ložiska, která pracují v oblasti vysokých teplot a otáček, je ideální pro mazání řetězů a dalších pohyblivých dílů, které pracují v silně prašném prostředí nebo jako montážní prostředek pro šrouby, čepy, svorníky...

NICRO K-4 ULTRA je vynikající konzervační prostředek přesných mechanický měřidel, lisovacích nástrojů, náradí, hotových výrobků při jejich uskladnění i při vysoké vlhkosti vzduchu

NICRO K-4 ULTRA chrání a konzervuje polotovary i hotové výrobky – nezpůsobí barevnou změnu povrchu železných a neželezných kovů

NICRO K-4 ULTRA dokonale chrání elektrická zařízení proti korozi, maže kontakty, zlepšuje kontaktní spoje a neoxiduje

NICRO K-4 ULTRA je ideální v každodenní praxi a neocenitelný pomocník v domácnosti nebo domácí dílně

NICRO K-4 ULTRA se osvědčil při údržbě jízdních kol, sportovního náradí a automobilů

4. FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Barva	čirá
Vůně	charakteristická
Měrná hmotnost (g/cm ³)	0,85
Bod vzplanutí (°C)	-18
Vytěšňování slané vody	velmi dobré
Vytěšňování sladké vody	velmi dobré
Odolnost vůči sladké vodě (JAN-H-T92)	více jak 1500 hodin
Odolnost vůči slané mlze (20%)	více jak 1500 hodin
Průměrná tloušťka suchého filmu	neměřitelná

5. BALENÍ Aerosol: 300 ml Kapalina: Plechovka 1 l, 5 l, 10