

AL-M



dlouhodobé mazadlo s MoS2 vysoká přilnavost, odolává vysokým tlakům

WEICON AL-M snižuje dlouhodobě tření a opotřebení a je vhodný pro mazání kluzných a valivých ložisek, kloubů, pák, kluzných vedení, vřeten, vačkových hřídelí, pružin, otevřených převodovek, šnekových převodovek pro všechny kluzné rychlosti, které jsou přípustné pro mazání tukem.

Technické údaje

Zkrácené označení (DIN 51502)	KF 2 K -20
Třída konzistence (DIN 51818)	NLGI-třída 2
Báze	Li/Ca-mýdlo / MoS2 / minerální olej
Barva	černý
Hustota při +20°C (+68°F) (DIN 51757)	0,92 g/cm ³
VKA-TEST (DIN 51350) svažení	3.200 N
VKA-TEST (DIN 51350) zatížení	3.000 N
VKA-TEST (DIN 51350) kalota/vrchlík (1 min/1000N)	0,5 mm
Otáčky	250.000
Pracovní penetrace (DIN ISO 2137)	265 -295 1/10 mm
Odolnost proti vodě (DIN 51807)	1 - 90
Bod skápnutí (IP 396)	>170 °C
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	185 mm ² /s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	14 mm ² /s
Test korozivní odolnosti EMCOR (DIN 51 802)	0 / 0
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-20 až +120 °C

Poznámka

Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

ISSA-Code	53.052.01/02
IMPA-Code	45 04 35/36

Předpříprava povrchu

Očistěte povrch.

Zpracování

Aplikujte AL-M rovnoměrně.

Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Neskladujte spolu s oxidačními činidly. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a uchovávejte na chladném a odvětrávaném místě. Doporučená skladovací teplota: pokojová teplota.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:

26400040	AL-M 400 g
26400100	AL-M 1,0 kg
26400500	AL-M 5,0 kg
26400925	AL-M 25,0 kg

Príslušenství:

11202500-66	Čistič S, 500 ml
11850200-66	Pěna na ochranu rukou, 200 ml
10953001	Aplikační špachtle, malá
10953003	Aplikační špachtle, velká

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es